

SCHÖNOX® KH

Dyspersja żywic syntetycznych.

Do gruntowania podłogi wiązanych cementem, zmniejszająca chłonność i podwyższająca przyczepność podłoża. Dodatek do szlamów kontaktowych. Ochrona przed wilgocią dla podłogi gipsowych. Dodatek uelastyczniający do mas szpachlowych oraz zapraw SCHÖNOX. Do wnętrza i na zewnątrz.

Właściwości

- wysycha tworząc elastyczną warstwę żywicy
- na ściany i posadzki
- odporny na zmydlenie
- bardzo łatwo poddaje się obróbce
- na podłogi ogrzewane
- wysoka wydajność
- EC1: niskoemisyjny
- wolny od rozpuszczalników TRGS 610
- do wnętrza i na zewnątrz

Zakres stosowania

SCHÖNOX KH jest dyspersją żywicy syntetycznej:

- do gruntowania silnie wsiąkliwych podłóg, jak jastrychy cementowe, ściany tynkowane zaprawami cementowymi, murarka itp.,
- jako przyczepna powłoka wstępna na gładkie i szczelne podłoża,
- do przyrządzania szlamu kontaktowego,
- do zabezpieczenia przed wilgocią podłóg wiązanych gipsem,
- jako dodatek do mas szpachlowych SCHÖNOX dla podwyższenia ich elastyczności przy dużych obciążeniach (na podłożach drewnianych, jastrychach suchych itp.).

Podłoża

Podłożami do stosowania SCHÖNOX KH są:

- beton,
- tynk cementowy (P III),
- tynk wapienno-cementowy (P II),
- płyty kartonowo-gipsowe i włóknowo-gipsowe,
- jastrychy cementowe,
- jastrychy z lanego asfaltu, piaskowane na całej powierzchni (GE 10, GE 15) wg normy DIN 18 560 we wnętrzach,
- jastrychy szybkowiązące,
- jastrychy suche,
- tynki gipsowe,
- jastrychy wiązane siarczanem wapnia.

Wymagania względem podłoża

- Odpowiednia wytrzymałość, twardość, nośność, długotrwale suche.
- Wolne od kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i luźnych części.
- Warstwy oddzielające, spiekane i inne należy usunąć z użyciem odpowiednich środków, np. frezowaniem.

- Obowiązują wymagania normy DIN 18 157.
- Podłoże winno odpowiadać wymaganiom normy DIN 18 202 dotyczącej tolerancji w budownictwie lądowym.

Dane techniczne Zakres

- Baza: dyspersja żywicy syntetycznej
- Temperatura pracy: od + 5°C do + 30°C
- Ciężar właściwy: 1,04 kg/l

Wszystkie dane stanowią wartości orientacyjne, gdyż wpływają na nie warunki otoczenia takie jak: temperatura, wilgotność powietrza, nasłonecznienie itd. Dlatego mogą ulegać zmianom.

- Zużycie: ok. 40 - 100 g/m²
- Wysychanie:
 - ok. 10 min na podłożach cementowych
 - ok. 15-30 min dla podłóg niskochłonnych
 - ok. 4 godz dla podłóg drewnianych i płyt wiórowych
 - ok. 24 godz dla podłóg wiązanych siarczanem wapnia

• Jako ograniczenie wsiąkliwości:

- 1,0 kg SCHÖNOX KH,
- 5,0 l wody,

• Jako powłoka wstępna:

- 1,0 kg SCHÖNOX KH,
- 3,0 l wody,

• Jako dodatek do szlamu kontaktowego:

- 1,0 kg SCHÖNOX KH,
- 3,0 l wody,
- + materiał proszkowy który będzie użyty następnie

• Jako zabezpieczenie przed wilgocią:

- 1,0 kg SCHÖNOX KH,
- 1,0 l wody.

- SCHÖNOX KH przed użyciem rozmieszać lub wstrząsnąć
- SCHÖNOX KH należy rozcieńczyć zimną, czystą wodą
- Nanosić pędzlem, wałkiem, szpachlą wygładzającą na suche podłoże
- Unikać tworzenia kałuż
- Jako szlam kontaktowy układać metodą „mokre na mokre”
- Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Opakowania

- Plastikowy kanister 10 kg.
- Plastikowa butelka 1 kg (12 sztuk w kartonie).

Składowanie

- SCHÖNOX KH składować w miejscu chłodnym, suchym.
- Chronić przed mrozem.
- Termin trwałości: 1 rok.
- Napoczęte opakowania niezwłocznie zamykać.

Usuwanie odpadów

- Opakowania całkowicie opróżnić i poddać utylizacji zgodnie z przepisami.

Kod EMI

- EC1 – niskoemisyjny.

Kod GIS

- D1 – wolny od rozpuszczalników.

Wskazówki

- Przy użyciu SCHÖNOX KH do gruntowania w celu zmniejszenia wsiąkliwości należy masy szpachlowe lub kleje SCHÖNOX nakładać na jeszcze wilgotne podłoże.
- SCHÖNOX KH jako kontaktową powłokę wstępną pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia
- Przed nałożeniem szlamu kontaktowego gruntownie zmoczyć podłoże.
- Przy użyciu SCHÖNOX KH jako zabezpieczenia przed wilgocią odczekać 36 godzin na wyschnięcie powłoki, po czym sprawdzić wilgotność podłoża.



Przedsiębiorstwo
Grupy Akzo Nobel



Gwarantowana jakość wyrobów SCHÖNOX
wg norm DIN ISO 9001 wydanych przez DQS

Przestrzegać należy odnośnych zaleceń, wytycznych oraz przepisów i arkuszy bezpieczeństwa DIN. Obowiązują uznane reguły sztuki i techniki budowlanej. Przyjmujemy gwarancję z tytułu niezmiennej jakości naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania oparte są na próbach i doświadczeniach praktycznych; mogą one jednak stanowić tylko ogólne wskazówki bez gwarancji uzyskiwanych wyników, gdyż nie mamy wpływu na warunki na placach budowy, na wykonawstwo robót i przyrządzanie. Z wydaniem niniejszego arkusza wyrobu traci ważność odnośny arkusz poprzedni.