

weber.floor 1000

posadzka cementowa

10-100 mm, jastrych
do układania ręcznego
CT-C20-F5-A15

OPIS PRODUKTU

Posadzka cementowa, w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Doskonałe właściwości robocze
- Obniżony skurcz
- Do stosowania jako podkład podłogowy lub posadzka
- Mrozoodporny i wodoodporny
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do wykonywania podkładów pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, parkiet, panele itp.
  - związanych z podłożem betonowym, ceramicznym, jastrychami cementowymi itp. – grubość 10-100 mm,
  - na izolacjach z maty **weber.floor 4955**, folii, papy, styropianu, wełny mineralnej itp. - grubość 40-100 mm,
  - z ogrzewaniem wodnym - grubość 60-100 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi).
- Do wykonywania posadzek cementowych (w tym także z zastosowaniem utwardzaczy powierzchniowych do posadzek np. **weber.floor HB Plus**) w kotłowniach, piwnicach, gara lub

Oczyszczone, suche i naprawione podłoże należy zagruntować pre
koncentrat do rozcieńczania woc
wy do użycia. Przy warstwach **v**
mm zalecana jest metoda szlar
sypywaniu świeżo wylanego na
ilością suchej zaprawy **weber.flo**
łego szlamu szczotką w podłoże

DANE TECHNICZNE	
Proporcje mieszania	2,5-3,0 l / 25kg
Zużycie	ok. 2 kg/m^2 na każdy mm
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)	średnia wartość 24 N/mm^2 EN 13892-2
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)	średnia wartość 5,5 N/mm^2 EN 13892-2
Skurcz liniowy (po 28 dniach)	< 0,55 mm/m
Odporność na ścieranie	A15
Czas zużycia	ok. 2 godz. *
Grubość warstwy	• podkłady związane: 10-100 mm • podkłady na izolacjach: 40-100 mm • podkłady w systemach ogrzewania: 60-100 mm
Szybkość układania	ok. 20 m^2 / godz.
Temperatura stosowania	od +5ºC do +25ºC
Czas utwardzania	dla ruchu pieszego: ok. 24 godz. *
Układanie posadzek	po min. 2-3 tygodniach.*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

ąca zwięk-
sza przyczepność zaprawy do podłoża oraz zapobiega od-

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.. ■ marka WEBER - biuro w Warszawie
ul. Cybernetyki 21 ■ 02-677 Warszawa ■ tel. 22 589 85 80 ■ fax 22 589 85 89
infolinia 801 62 00 00 ■ kontakt.weber@saint-gobain.com ■ www.netweber.pl

wodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie należy przeprowadzić na 3–24 godziny przed układaniem zaprawy **weber.floor 1000**. Gruntowanie powtórzyć, jeśli zaprawa **weber.floor 1000** będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w karcie technicznej **weber. floor 4716** oraz **weber PG201**.

Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonać dylatacje obwodowe, stosując np. taśmę dylatacyjną **weber. floor 4960**. W narożnikach wkl

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.. ■ marka WEBER - biuro w Warszawie
ul. Cybernetyki 21 ■ 02-677 Warszawa ■ tel. 22 589 85 80 ■ fax 22 589 85 89
infolinia 801 62 00 00 ■ kontakt.weber@saint-gobain.com ■ www.netweber.pl

weber.floor 1000	
CE **12**	
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice	
EN 13813 **CT-C20-F5-A15**	
Cementowy jastrych podłogowy do układania ręcznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.	
Reakcja na ogień	$A1_{fl}$
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie	C20
Wytrzymałość na zginanie	F5
Odporność na ścieranie	A15
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.. ■ marka WEBER - biuro w Warszawie
ul. Cybernetyki 21 ■ 02-677 Warszawa ■ tel. 22 589 85 80 ■ fax 22 589 85 89
infolinia 801 62 00 00 ■ kontakt.weber@saint-gobain.com ■ www.netweber.pl