

Heterogeniczna wykładzina akustyczna

Tapiflex Excellence 65

Specyfikacja

Tapiflex Excellence 65, to heterogeniczna akustyczna wykładzina winylowa z 0,7 mm warstwą ścierną PVC, posiada niezwykłą odporność na wgniecenia, ścieranie i zaryzy. Podkład piankowy dużej gęstości o zamkniętych komórkach redukuje hałas i tłumi każdy krok, gwarantując niezrównaną redukcję dźwięków i amortyzację wstrząsów.

Norma : EN 651.

Heterogeniczna wykładzina kompaktowa

Accent Excellence 80

Specyfikacja

Kompaktowa wykładzina winylowa wzmocniona włóknem szklanym, pozbawiona wypełniaczy w warstwie użytkowej. Dzięki zabezpieczeniu poliuretanem PUR tworzy znakomitą ochronę przed grzybami i bakteriami. Ochronę powierzchni zapewnia powłoka Sanitized®.

Norma: EN 649.

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	Tapiflex Excellence 65 (rolka)	Tapiflex Excellence 65 (płytki)	Accent Excellence 80 (rolka)
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 649	Akustyczna wykładzina heterogeniczna	Akustyczna wykładzina heterogeniczna	Kompaktowa wykładzina heterogeniczna
Certyfikat CE	EC 14041	Tak	Tak	Tak
Certyfikacja UPEC		U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Redukcja dźwięków	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$	$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$	$\Delta L_w = 5 \text{ dB}$
VOC	AqBB/DIBt	$\leq 10 \text{ Gg/m}^3$ (po 28 dniach)	$\leq 10 \text{ Gg/m}^3$ (po 28 dniach)	$\leq 10 \text{ Gg/m}^3$ (po 28 dniach)
Poprawa akustyki	NF S31-074	$L_{n,e,w} = 65 \text{ dB}$	$L_{n,e,w} = 65 \text{ dB}$	
Certyfikat NF UPEC.A+	NF 189	305-083.1	305-085.1	305-070.1 (NF UPEC)
Klasyfikacja	EN 685	Do użytku komercyjnego: 34	Do użytku komercyjnego: 34	Do użytku komercyjnego: 34 Do użytku w przemyśle: 43
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA				
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm
Ochrona powierzchni		TOPCLEAN XP	TOPCLEAN XP	TOPCLEAN XP
Grubość całkowita	EN 428	3,45 mm	3,55 mm	2,00 mm
Cieężar całkowity	EN 430	3 240 g/m	3 410 g/m ²	3 100 g/m ²
Forma dostawy	EN 426	rolki ok.. 23 mb x 200 cm		rolki ok.. 23 mb x 200 cm
	EN 427		Płytki: 50 x 50 cm 20 płytek/op (=5 m ²)	
Kolorystyka		100	10	61
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Stabilność wymiarów	EN 434	$\leq 0,10 \%$	$\leq 0,10 \%$	$\leq 0,10 \%$
Ognioodporność	EN ISO 13501-1	CFI s 1	CFI s 1	BFI s 1
Grupa ścieralności	EN 660-2	Grupa T : $\leq 2 \text{ mm}$	Grupa T : $\leq 2 \text{ mm}$	Grupa T : $\leq 2 \text{ mm}$
Wgniecenie resztkowe	EN 433	$\leq 0,12 \text{ mm}$	$\leq 0,12 \text{ mm}$	0,05 mm
Oddziaływanie kółek krzesel	EN 425	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie nóg od mebli	EN 424	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN 434	$\leq 8 \text{ mm}$	$\leq 2 \text{ mm}$	$\leq 8 \text{ mm}$
Przewodzenie ciepła	EN 12524	ok. 0,02 m ² K/W	ok. 0,02 m ² K/W	ok. 0,02 m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiedni	Odpowiedni	Odpowiedni
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Odporność chemiczna	EN 423	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Antypoślizgowość	EN 13893	$\mu \geq 0,30$	$\mu \geq 0,3$	$\mu \geq 0,3$
	DIN 51130	R9	R10	R9
Elektrostatyczność	EN 1815	$< 2 \text{ kV}$	$< 2 \text{ kV}$	$< 2 \text{ kV}$
	EN 1081	$> 10^5 \Omega$	$> 10^5 \Omega$	$> 10^5 \Omega$
	EN 14041	Antystatyczny na podłożu betonowym	Antystatyczny na podłożu betonowym	Antystatyczny na podłożu betonowym
Ochrona przeciw grzybom i bakteriom	NF EN ISO 846	Sanitized	Sanitized	Sanitized



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE