

Akustyczne wykładziny
heterogeniczne

Tapiflex Stairs

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	Tapiflex Stairs
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 651	Akustyczna wykładzina heterogeniczna
Certyfikat CE	EC 14041	Tak
Certyfikacja UPEC		U4P3E2/3C2
Redukcja dźwięków	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 18\text{dB}$
Poprawa akustyki	NF S31-074	$L_{n,e,w} = 61\text{ dB}$
Certyfikat NF UPEC.A+	NF 189	305-032.1
Klasyfikacja	EN 685	34
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	Tapiflex Essential 50 (rolka)
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	1,00 mm
Ochrona powierzchni		TOPCLEAN XP
Grubość całkowita	EN 428	3,5 mm
Ciężar całkowity	EN 430	3670 g/m ²
Forma dostawy	EN 426	rolki ok. 23 mb x 1.02m
Kolorystyka		17
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMY	Tapiflex Essential 50 (rolka)
Stabilność wymiarów	EN 434	$\leq 0.10\%$ Bfl na podłożu z włókna cementowego o klasie A2fl
Ognioodporność	EN ISO 13501-1	Cfl s 1na podłożu drewnopochodnym
Grupa ścieralności	EN 660-1	Grupa T: $\leq 0,08\text{ mm}$
Wgniecenie resztkowe	EN 433	$\leq 0.17\text{ mm}$
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN 425	Brak uszkodzeń
Komfort pod stopami	EN 433	$\geq 0.40\text{ mm}$
Oddziaływanie nóg od mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN 434	$\leq 8\text{ mm}$
Przewodzenie ciepłe	EN 12524	ok. 0.05 m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiedni
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	$\geq 6/8$
Odporność chemiczna	EN 423	Bardzo dobra
Antypoślizgowość	EN 13893	$\mu \geq 0,30$
	DIN 51130	R10
Elektrostatyczność	EN 1815	$< 2\text{ kV}$
	EN 1081	$> 10^{10}\ \Omega$
	EN 14041	Antystatyczny na podłożu betonowym
Ochrona przeciw grzybom i bakteriom	NF EN ISO 846	Sanitized



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE