

Omnisports SPEED



Kluczowe zagadnienia

Opis

Winiolowa podłoga sportowa wzmocniona matowym Sanitizen® (powłoka antybakteryjna) oraz ochrona zapewniona dzięki Top Clean XP® (ochrona odporna na działanie brudu dla zapewnienia łatwej pielęgnacji)

Instalacja

Klejenie podłogi (na subkonstrukcję podłogi sportowej - Lumaflex) i tradycyjny podkład

Kompatybilna instalacja

Możliwa w połączeniu z subkonstrukcją (Lumaflex)

Struktura warstwy wierzchniej: Sorrent (zapewnia bezpieczeństwo)

Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji

Na życzenie

Wymiary (EN426/EN427)



2ml 20,5 ml

Grubość całkowita (EN428/EN429)



3,45 mm (± 0,15mm)



3,295 kg/m² (± 500g)

Właściwości	Normy	Omnisports Speed
Winiolowa podłoga sportowa przeznaczona do użytku wewnętrznego o punktowym miejscowym odkształceniu; musi być instalowana na subkonstrukcję by zapewnić zgodność z wymaganiami normy EN 14 904		
Właściwości sportowe		
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	95
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	6%
Deformacja pionowa	EN 14809	0,37 mm
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	98%
Odbicie zwierciadlane i połysk	EN ISO 2813	15,60%
Klasyfikacja		
Ognioodporność	EN 13501-1	Cfl-S1
Emisja formaldehydu	EN 717-1	brak
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	brak
Właściwości techniczne		
Warstwa użytkowa	EN 429	0,65 mm
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,124 g
Odporność na wgniecenia	EN 1516	0,18 mm
Odporność na obciążenia toczone	EN 1569	1 mm
Odporność na nacisk	EN 1517	Brak uszkodzeń
Cechy szczególne		
Ochrona powierzchni	Ochrona antybakteryjna i przeciwgrzybiczna ochrona wyglądu powierzchni zapewniona Top Clean X-treme	
Pielęgnacja (patrz instrukcja)	 (with Dynatech Trophy)	
Kolorystyka (11 kolorów, 4 imitujące wygląd drewna)		

10
YEARS
GUARANTEE

Tarkett

Kompatybilny z: podłożem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową, jakiegokolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (3 mm nad 2 metrowe proste krawędzie). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.



Classification according to EN 685



Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com
S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640

www.tarkett-sports.com



THE ULTIMATE
SURFACE EXPERIENCE

31/03/2010