Omnisports EXCEL




Kluczowe zagadanienia

Opis
Winylowa podloga sportowa wzmocniona matowym włóknem szklanym z warstwą piankową PCV.

Sanitizen ® (powłoka antybakteryjna)oraz ochrona zapewniona dzięki Top Clean XP® (ochrona odporna na działanie brudu dla zapewnienia łatwej pielęgnacji)

3 typy instalacji
Na pływająco, klejenie do podłoża, instalacja na Tarkolay
Struktura powierzchni: Sorrent (zapewnia bezpieczeństwo)

Przewodnik dot. pielęgnacji i instalacji: na życzenie
Wymiary (EN426/EN427)



Grubość całkowita (EN 428/EN 429):



8,3 mm (± 0,2 mm)

Waga całkowita (EN 430):



Właściwości	Normy	Omnisport Excel		
		Montaż na pływająco	Klejenie do podłoża	Instalacja na Tarkolay
Właściwości sportowe				
Współczynnik tarcia	EN 13036-4	103		
Amortyzacja uderzeń	EN 14808	32	33	34
Deformacja pionowa	EN 14809	1,34 mm	1,21 mm	1,39 mm
Pionowe odbicie piłki	EN 12235	99,00%	100%	99%
Odbicie zwierciadlane i połysk	EN 13747	10,80%		
Klasyfikacja				
Ognioodporność		Cfl-S2	Cfl-S1	Cfl-S2
	EN 13501-1	na podłożu betonowym i deskach drewnianych		
Emisja formaldehydu	EN 717-1 EN 717-2	brak		
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	brak		
Właściwości techniczne				
Warstwa użytkowa	EN 429	0,80 mm		
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	0,129 g		
Odporność na wgniecenia	EN 1516	0,29 mm		0,39 mm
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	≤ 0,5 mm		
		Brak uszkodzeń		
Odporność na nacisk	EN 1517	Brak uszkodzeń		
Cechy szczególne				
Ochrona powierzchni		Ochrona antybakteryjna i antygrzybiczna Topclean X-treme		
Pielęgnacja				
10 kolorów dostępnych w ofercie, 4 kolory imitujące wygląd drewna , 4 kolory imitujące kolorowe drewno		Yellow Orange Red Grey Forest Green Royal Blue Field Green Teal Sky Blue Black Maple Beech Oak Classic Oak Gunstock		

On loose laid only

Kompatybilny z: podłożem betonowym; asfaltem układanym na gorąco, wylewką asfaltową, wylewką anhydrytową. jakiekolwiek nierówności podłoża muszą zostać skorygowane przed instalacją (3 mm nad 2 metrowe proste krawędzie).
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzględnieniem obowiązujących standardów.

