

HETEROGENICZNE
ANTYPOŚLIZGOWE
WYKŁADZINY WINYLOWE

Safetred Ion/Aqua

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	Safetred Aqua	Safetred Ion Compact	Safetred Ion Loose Lay (LL)	Safetred Ion Acoustic
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 13845	Wykładzina winylowa z cząsteczkami zapewniającymi właściwości antypoślizgowe	Wykładzina winylowa z cząsteczkami zapewniającymi właściwości antypoślizgowe	Wykładzina winylowa z cząsteczkami zapewniającymi właściwości antypoślizgowe	Wykładzina winylowa z cząsteczkami zapewniającymi właściwości antypoślizgowe
Klasyfikacja	EN 685/ EN ISO 10874	Do użytku komercyjnego: 34	Do użytku komercyjnego: 34 Do użytku w przemyśle: 43	Do użytku komercyjnego: 34 Do użytku w przemyśle: 43	Do użytku komercyjnego: 34 Do użytku w przemyśle: 43
	EN 13845 Annex C	Esb barefoot	Esb	Esb	Esb
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	Safetred Aqua	Safetred Ion Compact	Safetred Ion Loose Lay (LL)	Safetred Ion Acoustic
Grubość całkowita	EN 428/ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,35 mm	3,5 mm
Ciężar całkowity	EN 430/ISO 23997	3275 g/m ²	3340 g/m ²	3410 g/m ²	3750 g/m ²
Forma dostawy	EN 426/ISO 24341	rolki 20 mb x 2m	rolki 20 mb x 2m	rolki 15 mb x 2m	rolki 15 mb x 2m
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMY	Safetred Aqua	Safetred Ion Compact	Safetred Ion Loose Lay (LL)	Safetred Ion Acoustic
		Safety Clean XP	Safety Clean XP	Safety Clean XP	Safety Clean XP
Stabilność wymiarów	EN 434/ISO 23999	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl s1 na betonie ≤ 10% ubytek cząstek po 50000 cyklach	Bfl s1 na betonie ≤ 10% ubytek cząstek po 50000 cyklach	Bfl s1 na betonie ≤ 10% ubytek cząstek po 50000 cyklach	Bfl s1 na betonie ≤ 10% ubytek cząstek po 50000 cyklach
Grupa ścieralności Utrata objętości	EN 13845 Annex D				
Wgniecenie resztkowe	EN 433/ISO 24343-1	<0.10mm	<0.10mm	<0.10mm	<0.10mm
Oddziaływanie kółek krzesel	EN 425	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN 434/ISO 23999	≤ 2mm	≤ 2mm	≤ 2mm	≤ 2mm
Elektrostatyczność	EN 1815	< 2mm	< 2mm	< 2mm	< 2mm
	EN 1081	R1≤10 ⁹ Ohms			
	EN 14041	Antystatyczna na betonie	Antystatyczna na betonie	Antystatyczna na betonie	Antystatyczna na betonie
Redukcja dźwięków	EN ISO 717/2	Δ LW = 4dB	Δ LW = 4dB	Δ LW = 11dB	Δ LW = 19dB
Poprawa akustyki	NF S 31-074- Ln,e,w	76dB	76dB	70dB	61dB
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	7	7	7	7
Odporność chemiczna	EN 423/ISO 26987	Dobra	Dobra	Dobra	Dobra
Odporność termiczna	EN 12524	0.01m2 K/W	0.01m2 K/W	0.01m2 K/W	0.04m2 K/W
Ogrzewanie podłogowe	BS 8203	Odpowiednia, max temp. 27°C	Odpowiednia, max temp. 27°C	Odpowiednia, max temp. 27°C	Odpowiednia, max temp. 27°C
Antypoślizgowość	BS 7976-2 TRRL Pendulum 4S (Wet) BS 7976-2 Surface Roughness (Rz) DIN 51130 DIN 51097	36 >20µm - B	36 >20µm R10	36 >20µm R10	36 >20µm R10
Kolorystyka		10	6 Contrast 14 Linen	6 Contrast* 14 Linen	6 Contrast* 14 Linen

* dostępne na życzenie

Stan na czerwiec 2014. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.

SAFETRED AQUA



SAFETRED ION

