

Homogeniczne podłogi
kompaktowe

iQ Eminent

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	iQ Eminent
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 649	Homogeniczna podłoga winylowa
Certyfikat CE	EN14041	Tak
Klasyfikacja	EN 685	Do użyciu komercyjnego: 34 Do użyciu w przemyśle: 43
Certyfikacja ISO		Ronneby ISO 9001/Ronneby 14001
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	iQ Eminent
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	2,0 mm
iQ PUR		tak
Grubość całkowita	EN 428	2,0 mm
Ciepota całkowita	EN 430	2950 g/m ²
Forma dostawy	EN 426	ok. 23 mb x 200 cm
	Arkusze (rolki)	Nr art. 3101____ 3 cyfrowy kod koloru
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMY	iQ Eminent
Stabilność wymiarów	EN 434	0.40 % rolki
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl s1
	EN ISO 9239-1	≥8kW/m ²
	EN ISO 11925-2	nie dotyczy
Grupa cieplnoakustyczna	EN 660-2	Grupa T: 2,0 mm ³
Wgniecenie resztkowe	EN 433	ok. 0.02 mm
Oddziaływanie mechaniczne od mebli	EN 425	Brak uszkodzeń
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Całkowita emisja VOC	AgBB/DIBt	10 g/m ³ (po 28 dniach)
Przewodzenie ciepłe	EN 12667	ok. 0.01 m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiedni – max 27 °C
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	6
Odporność chemiczna	EN 423	dobra
Odporność na bakterie	ISO 846:Part C	Nie powoduje wzrostu
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
	EN 13896	0,3
Siła wzniesienia	EN 684	r. wartość 240 N/50mm indywidualne wartości 180 N/50 mm
Kolorystyka		26



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE