

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dwuskładnikowa membrana przeciwwilgociowa na bazie żywicy epoksydowej



# UZIN PE 480

Środek gruntujący na bazie żywic epoksydowych przeznaczony do izolowania bardzo wilgotnych podłoży.

### Zakres zastosowania:

UZIN PE 480 to wysokojakościowy epoksydowy środek gruntujący, który został specjalnie stworzony do terminowych prac wykładzinowych prowadzonych na podłożach o bardzo wysokiej zawartości wilgoci szczątkowej. W przeciwieństwie do innych żywic epoksydowych wiąże nawet na silnie wilgotnych podłożach. Do stosowania wewnętrz i na zewnątrz pomieszczeń.

### Jako warstwa izolująca od wilgoci:

- na nieogrzewanych jastrychach oraz betonie do izolowania wilgotności szczątkowej bez ograniczenia jej wartości maksymalnej

### Jako grunt wzmacniający podłoże:

- na słabych, porowatych lub popękanych podłożach

### Jako grunt zwiększający przyczepność:

- posypany piaskiem lub w połączeniu z UZIN PE 280 przed wyrównaniem powierzchni przy pomocy mas szpachlowych UZIN
- na płytach ceramicznych, kamieniu i lastriko
- na starych podłożach z silnie przywartyimi resztkami klejów, mas szpachlowych, wykładzin, farb i innych powłok

### Jako zaprawa epoksydowa:

- w połączeniu ze specjalnym wypełniaczem UZIN XS



### Zalety produktu / właściwości:

Główna zaleta UZIN PE 480 jest wysoka izolacyjność także na podłożach o zawyżonej wilgotności.

Środek wiążący: Żywica epoksydowa utwardzana poliaminami.

- Produkt nie zawiera wody
- Dobre krycie i wypełnienie
- Wodo- i mrozoodporny
- Odporny na działanie substancji chemicznych
- Krótki czas wiązania także na wilgotnych podłożach
- Skraca czas wiązania na "świeżych podkładach"
- GISCODE RE 1 / Nie zawiera rozpuszczalników

### Dane techniczne:

Forma opakowania:	pojemnik blaszany typu kombi
Wielkość opakowania (A/B):	10 kg
Okres przechowywania:	Do 12 miesięcy
Kolor (A/B) w płynie / na sucho:	żółtawy / brązowy
Zagrożenia:	patrz "BHP i ochrona środowiska"
Proporcje mieszania:	A:B = 100 : 65 części wagowych
Czas na zużycie po wymieszananiu w pojemniku:	30 - 45 minut*
Zużycie:	250 - 500 g/m <sup>2</sup> na 1 warstwę*
Temperatura stosowania:	min. 10 °C na podłożu i 3 °C powyżej punktu rosy
Czas schnięcia:	12 - 24 godzin*
Końcowa wytrzymałość:	po 3 - 5 dniach

\* W temperaturze 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 65 %.

## Przygotowanie podłoża:

Podłożo musi być nośne, mocne, czyste oraz wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność (zabrudzenia, oleje, smary). Podłożo należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić zastrzeżenia.

Zmniejszające przyczepność lub niestałe fragmenty powierzchni oraz takie substancje jak np.: środki antyadhezyjne, odspojone pozostałości klejów, mas szpachlowych, wykładzin, lakierów, powłok malarских, środków pielęgnujących itp., należy usunąć, np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie.

Podłożo szczelne, gładkie, a także metalowe, należy odtłuszczyć oraz przeszlifować. W przypadku powierzchni metalowych należy wykonać próbę przyczepności. Odspojone fragmenty oraz pył należy dokładnie odkurzyć.

## Sposób stosowania:

1. Przed użyciem należy odczekać, aż pojemnik typu kombi osiągnie temperaturę otoczenia. Następnie plastikowe zamknięcie oraz dno górnego pojemnika (utwardzacz B) należy przebić w wielu miejscach. Odczekać, aż utwardzacz całkowicie spłynie do dolnego pojemnika (żywica A). Usunąć pusty, górny pojemnik i oba składniki dokładnie wymieszać mieszadłem spiralnym UZIN (A). Wymieszany materiał przełać do ovalnego wiadra i jeszcze raz krótko przemieszać.
2. Używając nylonowo-pluszowego wałka (nr art. 9394) natychmiast równomiernie rozprowadzić przygotowany grunt na podłożu (B). Na gładkich podłożach można wstępnie rozprowadzić grunt za pomocą zębatej szpachelki B2, a następnie równomiernie rozprowadzić wałkiem. Zwrócić uwagę na to, żeby nakładana warstwa całkowicie pokrywała gruntowaną powierzchnię. Należy pamiętać o ograniczonym czasie obróbki.
3. W celu stworzenia membrany przeciwwilgociowej konieczne jest nałożenie dwóch warstw preparatu. W momencie, gdy po pierwszej warstwie będzie można już chodzić, lecz nie później niż po 24 - 36 godzinach należy nanieść drugą warstwę żywicy. Dla lepszego, wizualnego rozróżnienia do drugiej warstwy można dodać ok. 1 % barwnika UZIN Farbtöner.
4. W celu zapewnienia dobrej przyczepności mechanicznej dla mas wyrównawczych lub klejów cementowych należy świeżo zagrunтовaną, jeszcze mokrą powierzchnię wysypać w nadmiarze piaskiem kwarcowym UZIN Piasek kwarcowy 0,8 (ok. 3 kg/m<sup>2</sup>). Po związaniu gruntu należy usunąć z podłogi nadmiar piasku.

5. W celu stworzenia membrany przeciwwilgociowej przy zastosowaniu preparatu szczepnego UZIN PE 280 minimalna nanoszona ilość w wypadku jednej warstwy UZIN PE 460 wynosi 500g/m<sup>2</sup>.

6. Narzędzia myć w dużej ilości wody natychmiast po użyciu stosując się do zaleceń z zakresu BHP. Zastosowany wałek do nanoszenia preparatu nie nadaje się do mycia i może zostać użyty tylko jeden raz. Podczas stosowania należy zawsze nosić zalecaną sprzęt ochrony osobistej, między innymi odpowiednie rękawice ochronne z nitrylu, takie jak opisane w punkcie 8 karty charakterystyki produktu.



## Tabela stosowania:

Zużycie zależne jest od szorstkości powierzchni oraz od temperatury żywicy. Zużycie przy nakładaniu rolką nylonowo-pluszową:

Podłożo	Zużycie
Podłożo szorstkie, śrutowane lub frezowane	300 – 500 g/m <sup>2</sup> *
Podłożo śrutowane, nanoszenie szpachelką ząbkową B2	ok. 500 g/m <sup>2</sup> *
Podłożo szlifowane, stare pozostałości klejów	250 – 350 g/m <sup>2</sup> *
Podłożo gładkie, szczelne i niechlonne	250 – 300 g/m <sup>2</sup> *
Zaizolowanie nowego, szlifowanego i wygładzonego jastrchu cementowego	ok. 350 g/m <sup>2</sup> / 1. warstwę ok. 250 g/m <sup>2</sup> / 2. warstwę

\* W temperaturze 20°C, przy względnej wilgotności powietrza 65 % i pojemniku o wyrownanej temperaturze. W niższych temperaturach wzrasta zużycie materiału.



### Rozszerzony zakres zastosowania:

- ▶ do izolowania od zwiększonej wilgotności szczątkowej nieogrzewanych podłoży cementowych, takich jak np.: jastrzęchy cementowe, stropy betonowe, podwaliny betonowe lub konstrukcje zespolone posiadające kontakt z ziemią;
- ▶ do wzmacniania lub gruntowania suchych podłoży mineralnych lub niestabilnych podłoży. Do jastrzębow cementowych, anhydrytowych, magnezowych, skałodrzewnych, betonu, płyt wiórowych V100, płyt OSB lub jastrzębow z elementów prefabrykowanych;
- ▶ do gruntowania okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego, naturalnego kamienia ciosanego, lastrico, metalu (należy zasięgnąć porady w zakresie technologii stosowania), powłok malarskich i lakierniczych przeszlifowanych w celu zmatowienia;
- ▶ do gruntowania podłoży z silnie przywartyimi resztkami klejów bitumicznych lub wodnorozpuszczalnych, powłok malarskich lub mas szpachlowych (również z pozostałościami klejów na bazie lugów posiarczyowych);
- ▶ do gruntowania przed zastosowaniem klejów epoksydowych, PUR lub klejów na bazie silanu;
- ▶ do sporządzania zaprawy na bazie żywicy reaktywnej poprzez zmieszanie z produktem UZIN XS, służącej do wypełniania otworów i ubytków. W tym celu powierzchnię należy zagruntować i nanosić przygotowaną zaprawę epoksydową w technologii mokre na mokre;
- ▶ izolowania suchych lub gotowych do układania podłoży jako ochrona przed woda zarobową z mas szpachlowych przed układaniem wielkoformtowych płyt i płyt;

### Wskazówki praktyczne

W celu przyspieszenia procesu utwardzania się, do gruntu można dodać maksymalnie do 4% domieszki przyspieszającej na bazie żywicy epoksydowej firmy UZIN. Nanoszenie kolejnej warstwy będzie w takim wypadku możliwe wcześniej niż bez domieszki przyspieszającej, idealnie tego samego dnia.

Na poniższych wykresach przedstawiono czas obróbki oraz czas, po którym można wchodzić na powierzchnię w zależności od ilości domieszki przyspieszającej oraz temperatury:



Dodanie domieszki w ilości 2% ma sens, bo umożliwia naniesienie jednego dnia dwóch warstw.

**Uwaga:** dodanie 4% domieszki przyspieszającej drastycznie skracza czas obróbki. Taką ilość domieszki można stosować tylko wtedy, gdy posiada się wystarczająco duże doświadczenie, wzgl. w niskich temperaturach!

## Ważne wskazówki:

- ▶ Fabrycznie zapakowany produkt może być przechowywany w umiarkowaniu chłodnym pomieszczeniu do 12 miesięcy. Niskie temperatury mogą spowodować gęstnienie i krystalizację żywicy. Środek gruntujący przed użyciem doprowadzić do temperatury otoczenia.
- ▶ Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 15-25°C, temperatura podłożą powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 65%. Niższe temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ **Ostrożnie:** materiał na bazie żywicy epoksydowej może po wymieszaniu w pojemniku bardzo mocno się rozgrzać. Dlatego należy niezwłocznie rozpocząć aplikację produktu, a po wymieszaniu nie zostawiać produktu zbyt długo w pojemniku.
- ▶ Podłożą betonowe muszą być starsze niż 3 dni.
- ▶ W przypadku bardzo porowatego podłożą o dużej chłonności należy w kalkulować położenie drugiej warstwy preparatu.
- ▶ W celu stworzenia membrany przeciwilgociowej pod mineralne masy szpachlowe konieczne jest nałożenie dwóch warstw żywicy. Stworzona w ten sposób membrana nie zastępuje izolacji przeciwilgociowej w rozumieniu DIN 18 195 część 4.
- ▶ Nie należy mieszać ilości częściowych!
- ▶ Zaleca się przestrzeganie następujących norm i instrukcji dodatkowych DIN 18365 "Układanie wykładzin podłogowych" / DIN 18 365 "Prace parkietowe" / DIN 18 352 "Układanie płytka ceramicznych".

## BHP i ochrona środowiska:

GISCODE RE 1 – nie zawiera rozpuszczalników. Nie ulega zaplonowi. Składnik A: zawiera żywicę epoksydową. Składnik B: zawiera utwardzacz aminowe / oznaczenie: C: „żräcy”. W przypadku obu składników może dojść do podrażnienia oczu, dróg oddechowych i skóry. Możliwe wystąpienie podrażnień wywołanych kontaktem ze skórą. Przy kontakcie ze skórą należy natychmiast zmyć dane miejsce za pomocą wody i mydła. W przypadku dostania się materiału do oczu należy niezwłocznie wypłukać je wodą i udać się do lekarza. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się wietrzenie pomieszczeń i stosowanie kremów ochronnych do rąk, rękawiczek oraz okularów ochronnych. W stanie płynnym produkt jest szkodliwy dla otoczenia, dlatego nie wolno wylewać go do kanalizacji lub wód powierzchniowych.

Należy przestrzegać m.in.: przepisów GefStoffV oraz TRGS 610 / oznaczeń na opakowaniu dotyczące niebezpieczeństw i kart charakterystyki produktów niebezpiecznych, informacji nt. grup produktów oraz instrukcji zakładowych Bau-BG dla produktów oznaczonych GISCODE RE 1, instrukcji postępowania wydanej przez BG Bau „Żywice epoksydowe w budownictwie”. W stwardniającym, zaschniętym stanie nie budzi zastrzeżeń pod względem fizjologicznym i ekologicznym.

## Usuwanie odpadów:

Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych oraz gruntu. Dokładnie opróżnione, wyskrobane, wzgl. niekapiące, puste opakowania metalowe mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną zawartością, jak również zebrane, niezwiązane resztki produktu, stanowią odpad specjalny. Opakowania z reszkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym. Resztki produktu należy zebrać, wymieszać ze sobą oba komponenty, pozostawić do związania i usuwać jako odpad budowlany.