Wykładziny homogeniczne

iQ Optima

Specyfikacja

Kolekcja iQ to kompletna oferta podłóg akustycznych, kompatowych, antypoślizgowych i dedykowanych do pomieszczeń mokrych. Zapewnia nadzywczajną efektywność ze względu na najlepsze na rynku koszty cyklu życia produktu. Nowa kolekcja to 64 kolory i wzory, ktore stanowią odpowiedź na potrzeby kazdego pomieszczenia.

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	iQ Optima	Optima Multisafe	iQ Optima Acoustic
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 649	Elastyczna wykładzina homogeniczna	Elastyczna wykładzina homogeniczna	Elastyczna wykładzina homogeniczna
Certyfikat CE		Tak	Tak	Tak
Klasyfikacja	EN 685	Do użytku komercyjnego: 34	31	34
		Do użytku w przemyśle: 43	-	42
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	**NORMY**	**iQ Optima**	**Optima Multisafe**	**iQ Optima Acoustic**
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Grubość warstwy piankowej	EN 429	-	-	1,50 mm
Grubość folii klejącej	EN 430	-	-	0,20 mm
Grubość całkowita	EN 428	2,0 mm	2,25 mm	3,70 mm
Ciężar całkowity	EN 430	2800 g/m2	2820 g/m2	3500 g/m2
Forma dostawy	EN 426			
	Arkusze (rolki)	Śr. 25mb x 200 cm	Śr. 25mb x 200 cm	Śr. 25mb x 195 cm
	EN 427	61 x 61 cm - 14płytek		
	Płytki	op=5,21 m2		
		iQ Optima Essence		
	Rolki	Śr. 25mb x 200 cm		
		Struktura synchroniczna		
		Śr. 25mb x 200 cm		
		Panele struktura synchroniczna		
		Śr. 25mb x 200 cm		
	Płytki	61 x 61 cm - 14 płytek		
		op. = 5.21 m2		
	Panele	71.16 x 10.16 cm - 28paneli/op.		
		op. = 2.02 m2		
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	**NORMY**	**iQ Optima**	**Optima Multisafe**	**iQ Optima Acoustic**
Stabilność wymiarów	EN 434	≤ 0.40 % rolki, ≤ 0.25 % pytki	≤ 0.40 %	≤ 0.40 %
Ognioodporność	DIN 4102	-	-	-
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m	≥ 8 kW/m2	≥ 8 kW/m2
	EN ISO 13501-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Grupa ścieralności	EN 660-2	Grupa T: ≤ 2.00 mm3	Grupa P: ≤ 0,15 mm	Grupa T: ≤ 2.00 mm3
	EN 660-2		Grupa P: ≤ 4,0 mm3	
Wgniecenie resztkowe	EN 433	ok. 0.02 mm	ok. 0.03 mm	≤ 0.20 mm
Oddziaływanie nóżek od mebli	EN 424	Brak	Brak	Brak
Odporność na grzyby i bakterie	DIN EN ISO 846-A/C	Hamuje wzrost	Hamuje wzrost	Hamuje wzrost
Absorbcja akustyczna	EN ISO 717/2 ΔLw	-	-	ok. + 16 dB
Przewodzenie cieplne	EN 12524	ok. 0.01 m2 K/W	ok. 0.01 m2 K/W	testy
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiedni – max 27 °C	Odpowiedni – max 27 °C	Odpowiedni – max 27 °C
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra	Dobra	Dobra
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9	R10	R9
	EN 13893	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3
Elektrostatyczność	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	-
Clean room test	ASTM FS1/00	Klasa A		
Test bosej stopy	DIN 51097		Klasa B (18◦)	-
Kolorystyka	-	iQ Optima 51	12	12
		iQ Optima Essence 13		

• Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel.: +61 2 96 34 73 73 • Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel.: +43 1 678 80 62 • Baltic States: Tarkett Mykl_adzirnyj Sp. z o.o. - Tel.: +370 37 262 220 • Belgium: Tarkett Benelux - Tel.: +32 16 38 98 80 • Brazil: Tarkett FADEPAC - Tel.: + 55 12 3954 7244 • Canada: Tarkett Inc. - Tel.: +1 450 293 173 • China: Tarkett Asia Pacific Limited - Shanghai Representative Office - Tel.: +86 21 60 95 6838 / +86 21 6095 6859 • Czech Republic: Tarkett SAS, org. slozka - Tel.: +420 271 001 602 • Denmark: Tarkett A/S - Tel.: +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel.: +358 9 5406 5870 • France: Tarkett France - Tel.: +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel.: +49 (0) 62 33 810 • Greece: Tarkett Hellas Ltd - Tel.: +30 2 10 526 3809 • Hong Kong: Tarkett Asia Pacific Ltd. - Tel.: +852 251 18 716 • Hungary: Tarkett SAS -Tel.: +36 1 437 8150 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel.: +39 02 893 411 • Luxembourg: Tel.: +352 949 211 8804 • Middle East: Tarkett Middle East - Tel.: +961 151 3363/4 • Netherlands: Tarkett Holding GmbH – Westerging Nederland - Tel.: +31 76 57 80 760 • Norway: Tarkett AS - Tel.: +47 32 20 92 00 • Poland: Tarkett Mykl_adzirnyj Sp. z o.o. - Tel.: +48 22 639 31 66 • Portugal: Tarkett SA - Tel.: +351 21 427 66 20 • Russian Federation: Tarkett Russia - Tel.: +7 4 95 777 69 83 • Slovakia: Tarkett SAS - Tel.: +421 268 291 317 • Singapore: Tarkett Far East - Tel.: +65 67 43 53 84 • South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. - Tel.: +381 21 7557 669 • Spain: Tarkett Floors S.L - Tel.: +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel.: +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel.: +41 (0) 43 233 79 24 • Turkey: Tarkett A.Ş. - Tel.: +90 212 213 65 80 • Ukraine: Tarkett UA - Tel.: +380 (44) 569 12 21 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel.: +44 (0) 1622 854 040 • North America: Johnsonite - Tel.: +1 440 543 8916 • Tarkett Inc. USA - Tel.: +1 713 869 5811 • Latin America: Tarkett FADEPAC - Tel.: + 55 12 3954 7244 • Tarkett International: Tel.: +33 1 41 20 41 01

Tarkett | www.tarkett.com